

ИП Москаленко О.Ю.

ПАСПОРТ №

от

" 25 "

25
ФЕВР 2019

2026г.

на порошок глиняный молотый
из кембрийской глины
ТУ 5751-028-03984362-2005

Номер партии

Количество, тн

25
8,4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Естественная влажность, %

14,0

Насыпная плотность, кг/м3

1200,00

Содержание основных химических составляющих, %

SiO2

61,12

Al2O3

17,56

SO3 общ.

0,550

ГРАНУЛИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Содержание фракций

свыше 7мм%

5

Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг

187+- 18



СПб, п.Металлострой, Дорога на Металлострой,
участок 37 (у дома 5, лит.БК)